

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт LOCTITE® 480 - средневязкий, быстро полимеризующийся, однокомпонентный цианакрилатный клей. Обладает повышенной эластичностью и прочностью на отрыв.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстро склеивает широкий ряд материалов: металлы, пластики и эластомеры.

СВОЙСТВА НЕПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

	Типичные Значение	Предельные значения
Тип химического соединения	Этилцианакрилат	
Внешний вид	Черный	
Удельный вес @ 25°C	1.05	
Вязкость @ 25°C, mPa.s (сантипуз)		
По Брукфилду	300	100 - 500
Шпиндель 1 -6 об/мин	>80	
Температура вспышки (СОС), °C		

ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ

В нормальных условиях поверхностная влага способствует процессу отверждения. Хотя полная функциональная прочность достигается в сравнительно короткое время, полимеризация продолжается 24 часа до достижения полной химической стойкости.

Зависимость скорости полимеризации от материала поверхности

Скорость полимеризации будет зависеть от используемого материала поверхности. Приведенная ниже таблица показывает время схватывания, полученное на различных материалах при 22° C, 50% относительной влажности. Считается, что это время необходимо для достижения предела прочности на срез 0,1 Н/мм² (14,5 psi). Испытано в соответствии со стандартом ASTM D1002.

Материал	Время полимеризации, сек
Сталь (обезжиренная)	60 - 120
Алюминий	10 - 30
Дихромат цинка	50 - 150
Неопреновый каучук	<20
Нитрильный каучук	<20
ABS (тройной сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола)	20 - 50
Поливинилхлорид	50 - 100
Поликарбонат	30 - 90
Фенольные материалы	20 - 60

Влияние величины kleевого зазора на скорость полимеризации

Скорость полимеризации будет зависеть от величины kleевого зазора. Высокая скорость полимеризации достигается при маленьких зазорах и, наоборот, увеличение kleевого зазора замедляет скорость полимеризации.


Влияние активатора на скорость полимеризации

Если время полимеризации неприемлемо велико за счет больших зазоров или низкой относительной влажности, нанесение активатора на поверхность улучшит скорость полимеризации.

Однако, это может снизить предел прочности kleевого соединения, поэтому рекомендуется провести проверку.

Зависимость скорости полимеризации от влажности

Скорость полимеризации будет зависеть от относительной влажности окружающей среды. Приведенный ниже график показывает зависимость предела прочности на растяжение каучука Випа N (бутадиенакрилонитрильный) от времени при различных уровнях влажности.

**ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА****Физические свойства**

Коэффициент теплового расширения, ASTM D696, K ⁻¹	80 x 10 ⁻⁶
Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, W.m ⁻¹ K ⁻¹	0.1

Температура стеклования, °C

Электрические свойства

Постоянная	Потери
Диэлектрическая постоянная и потери, 25°C, ASTM D150,	
100гц	2.65
1кгц	<0.02
10кгц	2.75
	<0.02
	1 x 10 ¹⁶

Объемное удельное сопротивление, ASTM D257, Ω.cm

Поверхностное удельное сопротивление, ASTM D257, Ω

Электрическая прочность, ASTM D149, kV/mm

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

(Через 24 часа при t 22°C)

Типичные Значение	Предельные значения
Предел прочности на срез (сдвиг), ASTM D1002, DIN 53283	
Мягкая сталь, N/mm ² (psi)	26 (3800) 22 - 30
Травленный алюминий, N/mm ² (psi)	18 (2600) 14 - 22
Дихромат цинка, N/mm ² (psi)	11,5 (1700) 8 - 15
ABS (тройной сополимер акрилонитрила), N/mm ² (psi)	13 (1900) 6 - 20
Поливинилхлорид, N/mm ² (psi)	12 (1700) 4 - 20
Поликарбонат, N/mm ² (psi)	12,5 (1800) 5 - 20
Фенольный каучук, N/mm ² (psi)	10 (1500) 5 - 15
Неопреновый каучук, N/mm ²	10 (700 - 2200) 5 - 15

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473

DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959

A Henkel Company


(psi)	(1500)	(700 - 2200)
Нитрильный каучук, N/mm ^l	10	5- 15
(psi)	(1500)	(700 - 2200)
Предел прочности на растяжение, ASTM D2095, DIN53282		
Мягкая сталь, N/mm ^l	18,5	12- 25
(psi)	(2700)	(1700 - 3600)
Каучук Buna N (бутадиенакрилонитрильный), N/mm ^l	10	5 - 15
(psi)	(1500)	(700 - 2200)

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Метод испытания: Определение прочности на срез, ASTM D1002/DIN 53283
 Материал: Соединения изделий из мягкой стали
 Метод полимеризации: 1 неделя при 22°C


Теплостойкость

Испытаны при температуре.



Термическое старение

Термическое старение зафиксировано и проверено при 22 °C.



Химстойкость

Стойкость к химическим веществам/растворителям при старении зафиксирована и испытана при 22°C.

Агрессивная среда	Темп-ра	% первоначального предела прочности, сохранившегося после 100 ч	500 ч	1000 ч
Моторное масло	40°C	85	85	85
Этилированный бензин	22°C	90	70	70
Этанол	22°C	95	95	80
Изопропанол	22°C	75	75	75
Фреон TA	22°C	90	90	85
Относительная влажность 95% RH	40°C	80	80	65
Относительная влажность 95% RH поликарбонат	40°C	100	100	100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (MSDS).

Если перед склеиванием с целью очистки поверхностей используются водные моющие средства, то необходимо проверить совместимость моющего раствора с kleem. В некоторых случаях эти водные моющие средства могут отрицательно повлиять на полимеризацию и склеивание.

Данный продукт обычно не рекомендуется для использования на пластмассах (в особенности, неударопрочные термопласти). Пользователям рекомендуется проверить совместимость продукта с такими материалами.

Указания по применению

С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Избыток клея можно растворить очистителями Loctite, нитрометаном или ацетоном.

Хранение

Продукт должен хорошо храниться в холодном, сухом помещении в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21°C (46°F до 70°F), если на упаковке нет других рекомендаций. Оптимальные условия хранения для закрытых контейнеров цианаакрилатных продуктов достигается при охлаждении: от 2°C до 8°C (36°F до 46°F). Перед использованием следует довести охлажденные упаковки до комнатной температуры. Чтобы предотвратить загрязнение неиспользованного продукта, не допускается возврат материала в контейнер. Для получения конкретной информации о сроке хранения обратитесь с ваш местный Технический Центр Обслуживания.

Отклонение от данных

Приведенные здесь данные можно использовать как типичные или предельные значения (средняя величина стандартного отклонения ±2). Данные основаны на проводимых испытаниях и периодически перепроверяются.

Примечание

Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены только для сведения и считаются надежными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные теми способами, которые мы не контролировали. В обязанность Пользователя входит определение пригодности для его целей любого метода, который здесь упомянут, а также принятие мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты собственности и лиц от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этого продукта. Исходя из вышеуказанного, Loctite Corporation специально отказывается от всех гарантий, явных и, предполагаемых, в том числе гарантии на продажу или пригодность отдельному применению, возникающих от продажи или использования изделий Loctite Corporation. Loctite Corporation отказывается от любой ответственности за вытекающий отсюда или побочный ущерб любого рода, в том числе потерю прибыли. Рассмотрение в данном документе различных процессов или составов не должно толковаться как заявление, что они не входят в область действия патентов, или как лицензия на любые патенты Loctite Corporation, которые могут защищать эти процессы или составы. Мы рекомендуем каждому пользователю осуществить проверку применения продукта, используя эти данные в качестве руководства. Этот продукт может быть защищен одним и более патентами и патентными заявками США или других стран.